

Requisitos dimensionales para grafiles

Designación	Perímetro nominal (mm)	Diámetro nominal ((mm²))	Área nominal (mm²)	Masa unitaria nominal g/m	Altura mínima promedio de los resaltes g/m
D 4,0	12,57	4,0	12,6	99	0,16
D 4,5	14,14	4,5	15,9	125	0,18
D 5,0	15,71	5,0	19,6	154	0,20
D 5,5	17,28	5,5	23,8	187	0,25
D 6,0	18 , 85	6,0	28,3	222	0,27
D 6,5	20,40	6,5	33,2	260	0,29
D 7,0	21,99	7,0	38,5	302	0,31
D 7,5	23,56	7,5	44,2	347	0,34
D 8,0	25,13	8,0	50,3	395	0,36
D 8,5	26,70	8,5	56,8	446	0,38
D 9,0	28 , 27	9,0	63,6	500	0,40
D 9,5	29 , 84	9,5	70,0	557	0,47
D 10,0	31,42	10,0	78,5	617	0,50
D 10,5	32,99	10,5	86,6	680	0,52
D 11,0	34,56	11,0	95,0	746	0,55
D 11,5	36,13	11,5	103,9	815	0,57
D 12,0	37,70	12,0	113,1	888	0,60



La malla electrosoldada se encuentra certificada bajo los estándares de calidad exigidos en Colombia bajo la Norma NTC 5806 (alambre de acero liso y grafilado y malla electrosoldada para refuerzo de concreto) de acuerdo con la Resolución 277 de 2015.